

Sigma S2U Allure Primer**5302NL****OMSCHRIJVING**

Luchtdrogende grondlakverf voor buiten op basis van polyurethan-alkydhars met DGS technologie.

GEBRUIKSDOEL

Het gronden en overgronden van geveltimmerwerk.
Voor het overgronden van staal en non-ferrometalen, die op passende wijze zijn voorzien van een geschikt primersysteem.

**VOORNAAMSTE
KENMERKEN**

- Bij uitstek geschikt voor 4-seizoenen onderhoud.
- Goede vulling.
- Hoge dekkraft; goede kantendekking.
- Goede vloe-eigenschappen.
- Zeer goede hechting.
- Slijtvast.
- Vochtregulerend.
- Goede koudedroging.
- Gemakkelijk verwerkbaar van 0°C tot 30°C.
- Goede weervastheid; één laag kan maximaal een jaar overstaan.

KLEUREN EN GLANS

Wit en vrijwel alle kleuren.
Zijdeglans.

VERPAKKING

Blikken van 1 liter en 2,5 liter.

BASISGEGEVENS

Dichtheid	: ca. 1,3 kg/dm ³
Percentage vaste stof	: ca. 65 vol.%
Aanbevolen droge laagdikte	: 40 µm (= ca. 60 µm nat) per laag
Houdbaarheid	: Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar.
Vlampunt	: 52°C

Droogtijden bepaald bij 23°C en een R.V. van 50%

Stofdroog na	: ca. 1,5 uur*
Kleefvrij na	: ca. 3,5 uur*
Overschilderbaar na	: ca. 16 uur*

Droogtijden bepaald bij 5°C en een R.V. van 90%

Stofdroog na	: ca. 3 uur*
Kleefvrij na	: ca. 5 uur*
Overschilderbaar na	: ca. 24 uur*

* Bij hogere laagdikten kan de droogtijd afwijken.

De droogtijden zijn gemiddelde waarden die afhankelijk zijn van de weersomstandigheden.

Beneden de 5°C gelden voor donkere kleuren langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren.

Sigma S2U Allure Primer**5302NL****RENDEMENT**

Theoretisch rendement
Droge laagdikte 40 µm : 16,5 m²/liter

Praktisch rendement

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.

**VERWERKINGS-
CONDITIES**

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 0°C.
- Relatieve vochtigheid maximaal 90%.
- Ondergrondtemperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt

SYSTEMEN

Hout, industrieel behandeld met Sigmalith producten (KVT concept 1)

- Reinigen en schuren.
- Overgronden met Sigma S2U Allure Primer.
- Aflakken met Sigma S2U Allure Gloss.

Bestaande intacte verflagen (alkydhars)

- Grondig reinigen en opruwen.
- Overgronden met Sigma S2U Allure Primer.
- Aflakken met Sigma S2U Allure Gloss.

Kaal gemaakt hout

- Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren. Daarna de betreffende delen impregneren met Sigmalife VS-X Satin.
- Gronden met Sigma S2U Allure Primer.
- Overgronden met Sigma S2U Allure Primer.
- Aflakken met Sigma S2U Allure Gloss.

Uitgebreide systeeminformatie

Hiervoor wordt verwezen naar de volgende systeembladen:
Nieuwbouwsystemen; zie systeembladen 4910, 4911 en 4913.
Onderhoudssystemen; zie systeemblad 4800.

Sigma S2U Allure Primer**5302NL****INSTRUCTIES VOOR
GEBRUIK**

Voor het gebruik de verf goed oproeren.

Kwast / verfrol

Aanbevolen kwast : ProGold kwast 7000 Exclusive serie.

Aanbevolen verfrol : ProGold Verfrol Vilt

Verdunning : 0-2 vol.% Sigma verdunning 20-02 of ProGold
verfverdunner aromaatvrij.

Luchtsput

Verdunning : 0-2 vol.% Sigma verdunning 20-10

Spuitopening : 1,3 mm

Spuitdruk : 0,3 MPa (= ca. 3 bar)

Reiniging gereedschap

Sigma verdunning 20-05 of ProGold terpentine.

**VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN**

Zie productveiligheidsblad van Sigma S2U Allure Primer.

REFERENTIES

Documentatieblad

Toelichting op de kenmerkenbladen

Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk

Nummer

1411

1300

EMG: 10100DN5302NL

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum, telefoon (0297) 54 18 89, fax (0297) 54 03 66, e-mail Info@sigma.nl, www.sigma.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Sigma Coatings is een merk van PPG.