

Rubbol Express High Gloss

04423

Sneldrogende hoogglanslak voor buiten op basis van alkydhars

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Snelle droging.
Goede doordroging.
Uitstekend geschikt voor gebruik bij lagere temperaturen.
Uitstekende vloeiing.
Hoge dekkracht.
Goede weervastheid.
Goede lichtechtheid.
Gemakkelijk verwerkbaar.

Toepassing

Het aflakken van hout, staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen, die volgens de voorschriften zijn voorbehandeld.

Verwerkingsgegevens

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur: 0-15°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
Kwast en rolborstel.

Verwerkingsmethoden



Kwast: Bij voorkeur Meesterhand Premium kwast (synthetisch).
Rolborstel: Bij voorkeur Meesterhand lakviltroller (poolhoogte 5 mm) en eventueel narollen met Meesterhand schuimroller concaaf.

Verwerkingsgegevens



Product is strijklklaar en hoeft niet verdund te worden.
Goed roeren voor gebruik.

Reiniging gereedschap

Geadviseerde laagdikte per laag

Theoretisch rendement

Met terpentine of Sikkens Verdunning M600.
Droog: 40-45 micrometer = nat: 60-70 micrometer.
12-14 m²/l (gebaseerd op 70 micrometer natte laagdikte).
Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Veiligheidsinformatie

Vlampunt (DIN 53213) Wettelijke voorschriften

Ca. 39°C.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Productveiligheidsblad

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

Eigenschappen

Glansgraad

Hoogglans.
> 80 GU/20° (ISO 2813).

Afleveringsviscositeit

Ca. 0,6 Pa.s/23°C.

Dichtheid

Wit: ca. 1,14 kg/dm³.

Vaste-stofgehalte

Afhankelijk van de kleur: 68-74 gew.% = 60-64 vol.%.

Vluchtige organische stoffen (VOC)

< 300 g/l.

Droging bij 15°C/ 85% RV

Stofdroog: na ca. 2 h.

Kleefvrij: na ca. 4 h.

Overschilderbaar: na 12 uur.

Droging bij 5°C/ 85%RV

Stofdroog: na ca. 3 uur.

Kleefvrij: na ca. 5.5 h.

Overschilderbaar: na 18 uur.

Vloeiing

Zeer goed.

Hechting

Uitstekend op alkydhars grond- en dekverven.

Rubbol Express High Gloss

04423

Elasticiteit Erichsen
Mechanische bestandheid
Overschilderbaarheid
Reinigbaarheid

Buitenduurzaamheid

Vergelingsweerstand

Rubbol Express High Gloss hecht ook goed op gereinigde en geschuurde oude laklagen.

Na 90 h veroudering bij 23°C: > 7 mm (afhankelijk van de kleur).

De slag- en stootvastheid zijn goed.

Goed overschilderbaar met zichzelf en alkydharsverven.

Rubbol Express High Gloss is goed reinigbaar met de gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen.

Zeer goed. De onderhoudscyclus is doorgaans 6 jaar.

De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de ondergrond, de kwaliteit van de constructie, de beglazing, het zgn. binnen-buitenschilderwerk e.d.

Dit product kent donkervergeling en wordt niet aangeraden voor binnentoepassing.

Verdere informatie

Verpakking
Houdbaarheid
Kleurassortiment

Bussen van 1 l en 2,5 l.

In onaangebroken verpakking ca. 2 jaar.

Wit en vrijwel alle kleuren uit het Sikkens 4041 Color Concept, de Sikkens Kleurselectiewaaier en de RAL kleurcollectie.

Systemen

Kwaliteit van hout

Van hout vervaardigde gevelelementen dienen te voldoen aan de laatst uitgegeven KVT en de eisen zoals gesteld in de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen (o.a. BRL 0801 "Houten gevelelementen").

Nieuw of kaal gemaakt houtwerk

Schuren en indien nodig repareren met Componex WR Fast of Componex WR.

Gronden met Rubbol WM 260, Rubbol Primer Express of Rubbol Primer plus.

Licht schuren en voorlakken met Rubbol Express High Gloss.

Licht opschuren en aflakken met Rubbol Express High Gloss.

Hout, voorzien van intacte alkydharsverflagen

De intacte verflagen afwassen met Sikkens Super Cleaner of een gelijkwaardig reinigingsmiddel en schuren.

Kleine gebreken bijwerken met Rubbol Primer Express of Rubbol Primer plus.

Schuren en voorlakken met Rubbol Express High Gloss.

Licht opschuren en aflakken met Rubbol Express High Gloss.

Staalwerk

Zie voor voorbehandeling van metalen de technische documentatiebladen van de Redox primers.

Kunststof

Na voorbehandeling volgens infoblad 1007 is kunststof af te werken met Rubbol Express High Gloss.



Rubbol Express High Gloss

04423

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technische Voorlichting, Tel.: 071-3083400, Fax. 071-3083273, Internet: www.sikkens.nl.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.